



NEOPRENGUMMI N-9581 svart med inlägg

Material: CR/SBR
Hårdhet: 65 ±5° shore
Densitet: 1,4g/cm³
Draghållfastighet: 6 N/mm²
Brottöjning: 200%
Arbetstemperatur: Luft: -30°C till +70°C (kortvarigt till +90°C)
Färg: Svart

Tjocklek	Bredd	Längd	Vikt
mm	mm	m	kg/m ²
1,5	1400	20	
2	1400	20	
3	1400	10	
4	1400	10	
5	1400	5	
6	1400	5	



NEOPRENGUMMI N-9581 svart utan inlägg

Material: CR/SBR
Hårdhet: 65 ±5° shore
Densitet: 1,4g/cm³
Draghållfastighet: 6 N/mm²
Brottöjning: 200%
Arbetstemperatur: Luft: -30°C till +70°C (kortvarigt till +90°C)
Färg: Svart

Tjocklek	Bredd	Längd	Vikt
mm	mm	m	kg/m ²
1	1400	20	
1,5	1400	20	
2	1400	20	
3	1400	10	
4	1400	10	
5	1400	10	
6	1400	10	
8	1400	5	
10	1400	5	
12	1400	5	
15	1400	5	
20	1400	5	
25	1400	5	
30	1400	5	

Postadress
Norra Ågatan 14
732 31 Arboga

Telefon
0589-18130

Fax
0589-18121

E-post
gummiservice@vulkarna.se

Hemsida
Vulkarna.se

Org nr
556301-0189

Bankgiro
166-2337