



SLITGUMMI ”BLACK STAR”

BLACK STAR är ett mycket högvärdigt slitgummi med mycket goda nötnings- och rivhållfasthetsvärden och goda referenser.

Speciellt framtaget för att klara hårt slitage från stora skarpkantiga material med hög styckvikt som exempelvis krossad malm och sten etc.

Material:	SBR/NR
Hårdhet:	60 ±5° shore
Densitet:	1,15g/cm ³
Draghållfastighet:	15 N/mm ²
Brottöjning:	400%
Nötning enl. DIN	120mm ³
Arbetstemperatur:	-30°C till +70°C
Färg:	Svart

Tjocklek	Bredd	Längd	Vikt
mm	mm	m	kg/m ²
6	1400	10	6,8
8	1400	10	9,0
10	1400	10	11,3
12	1400	5	13,6
15	1400	5	17
20	1400	5	22,6
25	1400	5	28,2
30	1400	5	33,9
40	1400	5	45,2
50	1400	5	56,5



SLITGUMMI "BLACK STAR" MED LIMSKIKT

BLACK STAR är ett mycket högvärdigt slitgummi med mycket goda nötnings- och rivhållfasthetsvärden och goda referenser.

Speciellt framtaget för att klara hårt slitage från stora skarpkantiga material med hög styckvikt som exempelvis krossad malm och sten etc.

Material:	SBR/NR
Hårdhet:	60 ±5° shore
Densitet:	1,15g/cm ³
Draghållfastighet:	15 N/mm ²
Brottöjning:	400%
Nötning enl. DIN	120mm ³
Arbetstemperatur:	-30°C till +70°C
Färg:	Svart

Tjocklek	Bredd	Längd	Vikt
mm	mm	m	Kg/m ²
6	1400	10	6,9
8	1400	10	9,2
10	1400	10	11,5
15	1400	5	17,25
20	1400	5	23
25	1400	5	28,75



SLITGUMMI "BLACK STAR" med ett EP 125 inlägg

BLACK STAR är ett mycket högvärdigt slitgummi med mycket goda nötnings- och rivhållfasthetsvärden och goda referenser.

Speciellt framtaget för att klara hårt slitage från stora skarpkantiga material med hög styckvikt som exempelvis krossad malm och sten etc.

Material:	SBR/NR
Hårdhet:	60 ±5° shore
Densitet:	1,15g/cm ³
Draghållfastighet:	15 N/mm ²
Brottöjning:	400%
Nötning enl. DIN	120mm ³
Arbetstemperatur:	-30°C till +70°C
Färg:	Svart

Tjocklek	Bredd	Längd	Vikt
mm	mm	m	kg/m ²
6	1400	10	6,9
8	1400	10	9,2
10	1400	10	11,5
10	1400	5	11,5
15	1400	5	17,25
20	1400	5	23



SLITGUMMI A-590 BLACK STAR

Black Star är ett mycket högvärdigt slitgummi med mycket goda fysikaliska egenskaper för tuffa förhållanden. A-590 är speciellt framtaget för att klara hårt slitage från stora skarpkantiga material med hög styckeveikt som exempelvis krossad malm, sten etc.

Material: NR/SBR
Hårdhet: 60 ±5° Shore
Densitet: 1,15 ±0,05g/cm³
Arbetstemperatur: -35°C (stat.), -30°C (dyn.) till +70°C
Kortv. +90°C (+100°C vatten) i 10 tim.
Färg: Svart
Nötning: ca. 110mm³ enl. DIN 53516.

	Tjocklek	Bredd	Längd	Vikt
	mm	ca. mm	ca. m	kg/m
Styregummi A-590				
	3	1400	10	3,40
	4	1400	10	4,60
	5	1400	10	5,7
Slitgummi A-590				
	6	1400	10	6,90
	8	1400	10	9,20
	8	1400	25	9,20
	10	1400	10	11,50
	10	1400	25	11,50
	12	1400	5	13,80
	15	1400	5	17,30
	20	1400	5	23,00
	25	1400	5	28,80
	30	1400	5	34,50
	40	1400	5	46,00
	50	1400	5	57,50

L* =Prioriterad lagerhållning L = Oftast på lager Toleransklasser – Se tabell

Andra tjocklekar, bredder eller längder tillverkas mot beställning.

Finns även med ett nyutvecklat, förbättrat limskikt som lagervara!

Kan även levereras med ett EP 125 – inlägg.