



EPDM GUMMI E-9614, svart peroxidvulkad

Detta är en mycket högvärdig kvalitet som är väder- och ozonbeständig samt resistent mot syror, baser, estrar, ketoner och andra kemikalier.

Kontakta oss för beständighetsrekommendationer!

Genom peroxidvulkning har detta material mycket god värmebeständighet samt mycket goda fysikaliska egenskaper som exempelvis sättning.

Material:	EPDM
Hårdhet:	70 \pm 5° Shore
Densitet:	1,22 \pm 0,03g/cm ³
Arbetstemperatur:	Luft: -40°C (dyn.) till +120°C, kortvarigt +140°C (10 tim.) Vatten: +130°, kortvarigt 150°C (10 tim.)
Färg:	Svart
Norm:	ASYM – D 2000 M1 BA 708

Tjocklek	Bredd	Längd	Vikt
mm	ca. mm	ca. m	Kg/m
1	1400	20	1,22
1,5	1400	20	1,83
2	1400	20	2,44
3	1400	10	3,66
4	1400	10	4,88
5	1400	10	6,10
6	1400	10	7,32
8	1400	5	9,76
10	1400	5	12,20
12	1400	5	14,64
15	1400	5	18,30
20	1400	5	24,40

L* = Prioriterad lagerhållning L = Oftast på lager Toleransklasser – Se tabell
(OBS! 0,5 mm levereras talkad)

Postadress
Norra Ågatan 14
732 31 Arboga

Telefon
0589-18130

Fax
0589-18121

E-post
gummiservice@vulkarna.se

Hemsida
Vulkarna.se

Org nr
556301-0189

Bankgiro
166-2337